

Vinílicos MG

VINÍLICOS ROLLO COLECCIÓN MIPOLAM 150

USO INTERIOR

Certificación de Uso EN 685 | Comercial 34 | Industrial 43




1003 Ivory
5902301003
1003 Sold Light beige
5914001003



1005 Champagne
5902301005
1005 Sold Beige
5914001005



1012 Artic
5902301012
1012 Sold Light grey
5914001012



2038 Dolphin
5902302038
2038 Sold Dark Grey
5914002038



1011 Ice
5902301011
1011 Sold Ice
5914001011




1007 Marina
5902301007
1007 Sold Light blue
5914001007




1013 Grey
5902301013
1013 Sold Grey
5914001013



2035 Canary
5902302035
2035 Sold Canary
5914002035



1010 Atlantis
5902301010
1010 Sold Atlantis
5914001010



2039
AP



1008
AP



1009
AP



2034
AP



1014
AP



1004
AP



1006
AP



2037
AP



2036
AP

*Se pueden presentar cambios en la tonalidad de un lote a otro.



Vinílicos MG

VINÍLICOS ROLLO COLECCIÓN MIPOLAM 150

USO INTERIOR

Certificación de Uso EN 685 | Comercial 34 | Industrial 43

Revestimiento Homogéneo con diseño direccional y acabado PUR que protege la superficie del producto durante la instalación, entregándole una mayor resistencia a las manchas y facilitando su posterior limpieza. Este producto requiere mantención al menos cada 6 meses. Contiene aditivos sanitizantes que evitan la formación de hongos y bacterias. Se garantiza solo con la aplicación de sello acrílico posterior a la instalación.



Especificaciones Técnicas

Tipo	EN 649	Piso Vinílico Homogéneo Termosoldable
	Característica	Diseño direccional
Espesor	EN 428	2,0 mm
Peso Total	EN 430	3.300 g/m2
Empaque	EN 426 Ancho rollo	2 mt
	EN 426 Largo rollo	20 mt
	EN 426 Superficie rollo	40 m2
Reacción al fuego	EN 13501-1	Clase Bfl-S1
Carga Eléctrica Estática	EN 1815	<2 kV
Resistencia al deslizamiento seco	EN 13893	≥ 0,3
Resistencia al deslizamiento húmedo	DIN 51130	R9
Resistencia a la abrasión	EN 660-2, Pérdida de volumen	≤ 7,5 mm3
Grupo	EN 649 – EN 651	M
Estabilidad Dimensional	EN 434	≤ 0,40%
Indentación Residual	EN 433	0.05 mm
Resistencia a la silla con ruedas	EN 425	Sin daño
Conductividad Térmica	EN 12 524	0,25 W/(m.k)
Calefacción Radiante		Superficie no puede exceder los 27°C
Resistencia a la luz	EN ISO 105-B02	≤ 6
Tratamiento en la superficie		PUR
Resistencia a productos químicos	EN 423	Buena resistencia
Resistencia a Bacterias y Hongos	DIN EN 846-A/C	No favorece el crecimiento
TVOC después de 28 días	ISO 16000 – 6	<10 µg/m3
Certificación		Floorscore

IMPORTANTE:

Pedido mínimo para colores "A Pedido" es un rollo.

*Se pueden presentar cambios en la tonalidad de un lote a otro.

